



**CONTI Laserline**  
**BCB ultimate**  
PREMIUM Beverage Can Blanket

# CONTI Laserline **BCB ultimate**



**Das selbstklebende Drucktuch für den Dosendruck bietet zusätzlich die Möglichkeit einer Personalisierung durch lasergravierte Motive / Schriftzüge. Geeignet für Wasser-, Lösemittel- und UV-Farbsysteme.**

**The self-adhesive printing blanket for can printing applications offers the possibility of personalization through laser engraved images / texts. Suitable for water-, solvent inks as well as UV curing ink systems.**

### Produktvorteile

- › Standzeit
- › Höchste Quellbeständigkeit
- › Dimensionsstabil
- › Gravierbar mit CO<sub>2</sub>-Laser
- › Hochauflösende Lasergravuren
- › Sehr geringe Dickentoleranzen
- › Rollenware oder selbstklebende Formate

### Advantages of the product

- › Long service life
- › highest swelling resistance
- › Stable in all dimensions
- › Engravable with CO<sub>2</sub> laser
- › High-resolution laser engraving
- › Minimal thickness tolerances
- › Roll Material or self-adhesive formats

### Richtwerte / Guiding Value

### Norm / Standard

<b>Oberflächenbeschichtung</b> Cover Coating:	Synthese Kautschuk-Mischung synthetic rubber compound	
<b>Farbe</b> Color	blau blue	
<b>Oberflächenbeschaffenheiten</b> Surface Finish	feingeschliffen fineground	
<b>Härte der Oberflächen-Gummierung oder Oberflächenbeschichtung (Nominal Shore A)</b> Hardness of cover compound (Nominal Shore A)	60	DIN ISO 48-4*/**
<b>Festigkeitsträger</b> Carrier Nominale Dicke / Nominal Thickness	Gewebe Fabric	
<b>Produktvarianten (Nominale Dicke)</b> Product options (Nominal Thickness)	1,96 mm ± 0,02 mm inkl. Klebeband 1,96 mm ± 0,02 mm incl. adhesive tape	

\* In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Ausführung der Prüfung abweichen und die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann.  
Performed in accordance with the given standard. Please note that the procedure of testing could be deviate and that the number of samples tested may differ.

\*\* Die ausgewiesene Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden.  
The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself.



**ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH**  
Product Unit Flexo Products  
Breslauer Str. 14 | 37154 Northeim | Germany  
laserline@ec.contitech.de | www.conti-laserline.com

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2024 ContiTech Deutschland GmbH, Hannover. All rights reserved. For complete information go to: [www.continental-industry.com/discl\\_en](http://www.continental-industry.com/discl_en)  
Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Für weitere Information besuchen Sie bitte: [www.continental-industry.com/discl\\_de](http://www.continental-industry.com/discl_de)